

**Vloerdelen**

Kleuren	: Teak en Kersen met een donkere of lichte bias
Afmeting	: 1,235 x 200 x 5,5 mm
M ² per vloerdeel	: 0,25 m ²
Gewicht	: 1,25 kg per plank, 5 kg per m ²

3 planken en 3 biezen per vloerdeel

Plankbreedte	: 61,5 mm
Bies	: 5 mm


Het laminaat is voorzien van een Hydroboard voor vocht- en rot bestendigheid. En een geluid-dempende onderlaag. De vloerdelen zijn afgewerkt met een UV-bestendige verhardingslak tegen krassen en met een antislip houtnerf.

Eigenschappen & Certificaten

Slijtvastheid	: AC5
Antislipwaarde	: R10
Brandklasse	: BFL S1 of klasse B
Commercieel gebruik	: klasse 33
Wrijvingscoëfficiënt	: Technische DS Rating
Thermische weerstand	: 0.061 (m ² K)/W
Warmte geleiding	: 0.084 W/(m*K)
Uitstoot	: E1, vrij van formaldehyde, geen emissie
Weekmakers	: vrij van weekmakers
Garantie	: woongebruik 20 jaar, commercieel gebruik 5 jaar

Verpakking

Doos	: 13 vloerdelen per doos (3,21 m ²)
Gewicht	: 16,4 kg per doos
Pallet	: 52 dozen (169 m ²)
Gewicht	: 865 kg
Container	: 20 pallets (3380 m ²)

**BOOTVLOEREN.NL**E: info@bootvloeren.nl


T: 06-53278028

**Toleranties**

Haaksheid	: ≤ 0.20 mm
Rechtheid	: ≤ 0.30 mm
Bolling	: $\leq 0.15\%$ - concaaf : $\leq 0.20\%$ - convex
Lengtekromming	: $\leq 0.50\%$ - concaaf : $\leq 1.00\%$ - convex
Groef-veerverbinding	: 0.15 mm - gemiddelde waarde : 0.22 mm - maximum
Hoogte verschil	: ≤ 0.10 mm - gemiddelde waarde : ≤ 0.15 mm - maximum
Ontwerp nautische lijnen	: ≤ 0.5 mm

Testen

Slijtvastheid	: AC5 $\geq 6,000$ revolutions
Impact weerstand	: $\geq 1,800$ mm
Kras weerstand	: Level 5
Micro kras weerstand	: \leq MSR-B2 : \leq MSR-A2
Vlekbestendigheid	: Level 5
Dikte zwellling	: geen zwellling
Slagvastheid	: ≤ 0.15 mm
Kleurvastheid	: ≥ 6 -Blue Wool : ≥ 4 -Grey
Hechtsterkte	: ≥ 2 kN/m - lange zijde : ≥ 3.5 kN/m - korte zijde
Dimensionale verandering als gevolg van temperatuurveranderingen	: $\leq 0.25\%$

**BOOTVLOEREN.NL**E: info@bootvloeren.nl

T: 06-53278028