

Zelfklevende stretch wandbekleding

Gebruiksaanwijzing

Deze zelfklevende stretch wandbekleding hecht direct op alle niet zuigende en gladde ondergronden. Zorg voor het aanbrengen dat de oppervlakte schoon vet- en stofvrij is en werk altijd boven de 10 °C. Het is het best om de wandbekleding eerst 24 uur te laten acclimatiseren op kamertemperatuur. Voor het aanbrengen verwijder je stap voor stap de folie en breng het strak aan. Vermijdt dat er lucht onder kan komen waardoor er bobbels kunnen ontstaan.

Kwaliteiten

- Stretch
- Zelfklevend
- Water afstotend
- UV resistent
- Schokabsorberend
- Isolerend
- Verhullend
- Hoge slijtvastigheid
- Goede temperatuursbestendigheid
- Hecht direct op alle niet zuigende en gladde ondergronden



Technische details

Breedte	: ca. 140 cm
Gewicht	: ca. 315 g/m ²
Dikte	: ca. 2 mm
Materiaal	: 100% PP
Slijtvastigheid	: ca. 25.000 toeren
Gedrag bij brand	: voldaan FMVSS 302
Temperatuur bestendigheid	: ca. -40°C tot ca. +110°C
Adhesiesterkte	: 1670 N/m
Lichtetheid DIN EN ISO 105-B02	: 5-6