

- Gebruik een patroon/worstpistool of snijd eenvoudig het uiteinde van de worst om de lijm eruit te persen. Breng lijm aan in gebieden van 1 m² en verdeel gelijkmatig met een driehoekige kam van 2 mm (fig.4). Kleeflijnen in de richting van de planken kammen. Een worst van 600 g is goed voor ongeveer 1 m².



Fig.4

- Leg het siteek/Flexiteek-paneel in een rollende beweging op de lijm (fig.5) en zorg ervoor dat de lucht wordt verdreven. Gebruik een aandrukrol, rol langs de planken en verdrijf de lucht, dit verwijdert luchtbellens en zorgt voor een gelijkmatig en volledig contact (fig.6).



Fig. 5



Fig. 6

(TIP1: Als je lijm op het oppervlak van je deck krijgt, laat het daar totdat het droogt en schuur het weg met 60 # schuurpapier).

(TIP2: kniel niet op het dek terwijl de lijm nat is; leg indien nodig een plank neer om uw gewicht te verdelen.)

- Wanneer de panelen zijn gepositioneerd en verlijmd, plaats er dan platte multiplex of MDF-platen op en verzwaar het gelijkmatig met zandzakken of waterzakken (fig.8) of andere geschikte voorwerpen. Alle randen, vooral hoeken en rondingen, moeten worden afgeplakt om een goede hechting te garanderen (fig.7).



Fig. 7



Fig. 8

- **Tape en gewichten minimaal 24 uur laten zitten of volgens de lijm door leverancier/fabrikant aanbevolen tijd. Bij koeler weer adviseren wij een langere uithardingstijd.**
- **Verwijder overtollige lijm door de randen bij te snijden met een scheermesje of af te schrapen met een plastic schraper. Schuur eventuele lijm van het oppervlak van uw Flexiteek-dek met schuurpapier korrel 60.**

Gereedschap aanbevolen door Isiteek/Flexiteek.

- Potlood
- Scheermes,
- Kurkblok + korrel 60 schuurpapier,
- Krachtschuurmachine met korrel 60 – 80,
- Afplakband,
- Aandrukrol
- Worstpistool,
- 2 mm V-tandkam,
- Alcoholoplosmiddel,
- Water/zandzakken
- Platte gewichten
- MDF/multiplex platen

Belangrijke mededeling

Deze voorgestelde informatie is te goeder trouw verstrekt op basis van praktische ervaring en proeven onder plaatselijke omstandigheden.

De werkomstandigheden van de klant liggen buiten onze controle en we kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor de resultaten met het gebruik van dit product. Wij kunnen u in contact brengen met onafhankelijke installateurs die uw dek tegen meerprijs kunnen leggen.

Flexiteek International AS, Flexiteek Production Sverige AB, Flexiteek Americas Inc, Flexiteek Oceania Pty Ltd, of haar agenten dragen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de manier waarop u deze voorgestelde methoden uitvoert. Zijn handelsmerk dekt Flexiteek en zijn wereldwijde patenten.